

OCTOPUS READYMIX MORTAR M75/M100

VỮA TRỘN SẴN CHẤT LƯỢNG CAO



Octopus ReadyMix Mortar là loại vữa chất lượng cao, được trộn sẵn và đóng gói bao bì tại nhà máy. Thành phần chính gồm hỗn hợp chất kết dính xi măng, Polymer, cát sấy khô chọn lọc (loại bỏ hết bùn, đất sét, các tạp chất gây hại) và các loại phụ gia đặc biệt khác.

ỨNG DỤNG

Octopus ReadyMix Mortar là loại vữa trộn sẵn, chuyên dùng để xây gạch thông thường hoặc cán nền. Sản phẩm sử dụng được cho cả khu vực trong nhà và ngoài trời. Phù hợp sử dụng với:

- Công trình dân dụng và công nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ.
- Công trình yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao.
- Công trình ở vị trí khó vận chuyển, tập kết vật tư.
- Tiện lợi cho việc sửa chữa, cải tạo công trình.

Octopus ReadyMix Mortar có hai loại Mác 75 và Mác 100, phù hợp với nhu cầu sử dụng tại các vị trí thi công khác nhau.

ƯU ĐIỂM

- Chất lượng đảm bảo, đạt các tiêu chuẩn Quốc Gia. Vữa sạch tạp chất, tuổi thọ cao gấp 2-3 lần so với vữa truyền thống tự trộn tại công trường.
- Dễ sử dụng, rút ngắn tới 1/4 thời gian thi công, giúp đẩy nhanh tiến độ công trình.
- Tiết kiệm trên 15% vật liệu và chi phí so với vữa truyền thống: do có thể thi công với lớp mỏng, chiều dày lớp vữa thi công giảm 1/3 so với vữa thông thường. Đặc biệt tỷ lệ hao phí thấp do rơi vãi hoặc hao hụt tại công trường.
- Độ bám dính cao, chống chảy trượt khi thi công mặt đứng.
- Không co ngót, hạn chế tối đa hiện tượng nứt chân chim. Tăng cường khả năng chống thấm, ngăn ngừa nước mưa xâm nhập.
- Thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thi công cần nền phải đặc chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ, bùn đất, hóa chất hay các tạp chất khác.
- Cần loại bỏ các phần vật liệu lỏng lẻo, bám dính kém trên bề mặt thi công.
- Bề mặt thi công có độ hút nước cao, hoặc thi công trong điều kiện nhiệt độ cao, phải bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không được để đọng nước.

Pha trộn

- Tỷ lệ nước trộn: từ 18%-20% so với khối lượng vữa (khoảng 4.5L-5L nước sạch cho 1 bao 25 kg).
- Cho từ từ vữa vào nước và trộn đều bằng máy trộn từ 3-5 phút để tạo thành hỗn hợp đồng nhất, không vón cục. Sau đó dừng 1-2 phút để các hợp chất trong hỗn hợp phản ứng hoàn toàn, trộn lại khoảng 1 phút rồi sử dụng.

Vệ sinh

Rửa sạch thiết bị, dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công xong, trước khi vật liệu đông kết.

ĐỊNH MỨC

01 bao 25kg sau khi trộn được khoảng 17L vữa, cần 60 bao cho 1m³ vữa.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN, HẠN SỬ DỤNG

- Sản phẩm được đóng trong bao bì nhiều lớp chống ẩm, trọng lượng 25kg/bao.
- Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.
- Bảo quản nơi khô thoáng, không xếp cao quá 10 bao trong thời gian dài.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Octopus ReadyMix Mortar** có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc. Nên mang găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Nếu bị sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa ngay dưới vòi nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Đán kín miệng bao nếu sử dụng không hết. Để xa tầm tay trẻ em.
- Không đổ trực tiếp sản phẩm ra cống rãnh, cần tuân thủ các quy định môi trường khi sử dụng.
- Đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện các biện pháp an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

MIỄN TRỪ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giải định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào. Công ty Đức Minh có quyền thay đổi các thông số sản phẩm mà không cần báo trước. Người sử dụng phải tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	M75	M100
Màu sắc	Xám	Xám
Dạng	Bột	Bột
Đóng gói	25kg/bao	25kg/bao
Khối lượng thể tích	≥ 1.48 kg/L vữa khô	≥ 1.48 kg/l vữa khô
Lượng nước yêu cầu	18%-20% theo khối lượng vữa khô	18%-20% theo khối lượng vữa khô
Độ lưu động	160mm-210 mm	160mm -210 mm
Nhiệt độ thi công	8°C-40°C	8°C-40°C
Cường độ nén sau 28 ngày (N/mm2)	≥ 7.5	≥ 10.0
Cường độ bám dính sau 28 ngày (N/mm2)	≥ 0.4	≥ 0.4