OCTOPUS
PLASTER MORTAR
VỮA TRÁT MỊN CAO CẤP CHO TƯỜNG VÀ TRẦN

Octopus Plaster Mortar là loại vữa trát chất lượng cao, được trộn sẵn và đóng gói bao bì tại nhà máy. Sau khi thi công tạo bề mặt vữa nhẵn mịn và tăng cường khả năng chống thấm. Chuyên dùng để tô trát tường gạch và beton trần nhà. Thành phần chính gồm hỗn hợp chất kết dính xi măng, Polymer, cát sấy khô chọn lọc (loại bỏ hết bùn, đất sét, các tạp chất gây hại) và các loại phụ gia đặc biệt khác.

ỨNG DỤNG

Octopus Plaster Mortar chuyên dùng để tô trát tường gạch và beton trần nhà. Phù hợp để sử dụng với:

- Công trình dân dụng và công nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ.
- Công trình yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao.
- Công trình ở vị trí khó vận chuyển, tập kết vật tư.
- Tiện lợi cho việc sửa chữa, cải tạo công trình.

Octopus Plaster Mortar có 2 tiêu chuẩn nội thất và ngoại thất phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế.

ƯU ĐIỂM

- Tuổi thọ cao gấp 2–3 lần so với vữa tự trộn tại công trường.
- Dễ sử dụng, rút ngắn tới 1/4 thời gian thi công.
- Có thể thi công với lớp mỏng, chiều dày lớp vữa thi công giảm 1/3 so với vữa thông thường.
- Độ bám dính cao, chống chảy trượt khi thi công mặt đứng.
- Không co ngót, hạn chế tối đa hiện tượng nứt chân chim.
- Tăng cường khả năng chống thấm, ngăn ngừa nước mưa xâm nhập.
- Thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng.

HƯỚNG DẪN

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt thi công tô trát phải đặc chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ, bùn đất, hóa chất hay các tạp chất khác.
- Cần loại bỏ các phần vật liệu bám dính kém trên bề mặt thi công.
- Bề mặt thi công có độ hút nước cao, hoặc thi công trong điều kiện nhiệt độ cao, phải bão hòa bề mặt bằng nước nhưng không được để đọng nước.

Pha trộn:

- Tỷ lệ nước trộn: từ 18%-20% so với khối lượng vữa (khoảng 4.5L–5L nước sạch cho 1 bao 25kg).
- Cho từ từ vữa vào nước và trộn đều bằng máy trộn từ 3–5 phút để tạo thành hỗn hợp đồng nhất, không vón cục. Sau đó dừng 1–2 phút để các hợp chất trong hỗn hợp phản ứng hoàn toàn, trộn lại khoảng 1 phút rồi sử dụng.

Thi công:

- Thi công **Octopus Plaster Mortar** bằng bay, thước, bàn xoa hoặc dụng cụ chuyên dụng khác.
- Để tăng độ bám dính giữa vữa và bề mặt nền, có thể sử dụng kết hợp **Octopus Latex** làm lớp hồ dầu kết nối, tỷ lệ pha trộn: 1 lít Octopus Latex + 1 lit nước sạch + 4kg xi măng.

Vệ sinh:

Rửa sạch thiết bị, dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công xong, trước khi vật liệu đông kết.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

01 bao 25kg sau khi trộn được khoảng 17 lít vữa, cần 60 bao cho 1m³ vữa.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Octopus Plaster Mortar** có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc. Nên mang găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Nếu bị sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa ngay dưới vòi nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Dán kín miệng bao nếu sử dụng không hết. Để xa tầm tay trẻ em.
- Không đổ trực tiếp sản phẩm ra cống rãnh, cần tuân thủ các quy định môi trường khi sử dụng.
- Đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện các biện pháp an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN, HẠN SỬ DỤNG

- Sản phẩm được đóng trong bao bì nhiều lớp chống ẩm, trọng lượng 25kg/bao.
- Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.
- Bảo quản nơi khô thoáng, không xếp cao quá 10 bao trong thời gian dài.

MIỄN TRỪ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào. Công ty Đức Minh có quyền thay đổi các thông số sản phẩm mà không cần báo trước. Người sử dụng phải tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	NỘI THẤT	NGOẠI THẤT
Màu sắc	Xám	Xám
Dạng	Bột	Bột
Đóng gói	25 kg/bao	25 kg/bao
Khối lượng thể tích	≥ 1.48 kg/L vữa khô	≥ 1.48 kg/L vữa khô
Lượng nước yêu cầu	18%-20% theo khối lượng vữa khô	18%-20% theo khối lượng vữa khô
Độ lưu động	160mm-210mm	160mm-210mm
Nhiệt độ thi công	8-40°C	8-40°C
Cường độ nén sau 28 ngày (N/mm2)	≥ 7.5	≥ 10.0
Cường độ bám dính sau 28 ngày (N/mm2)	≥ 0.4	≥ 0.4