

OCTOPUS SKIMCOAT SK-502

LỚP PHỦ CHẤT LƯỢNG CAO CHO TƯỜNG VÀ TRẦN



Octopus Skimcoat SK-502 là vật liệu phủ bề mặt cao cấp gốc xi măng, được thiết kế với công thức đặc biệt dùng để làm lớp phủ hoàn thiện cho các bề mặt tường và trần.

Sau khi thi công tạo thành lớp phủ kiến trúc nhẵn mịn, có độ bám dính tuyệt hảo, không sùt rộp kể cả trong trường hợp bề mặt tường, trần bị ẩm.

Sản phẩm có hai tiêu chuẩn dành cho nội thất và ngoại thất. Phân biệt để thi công các hạng mục trong nhà và ngoài trời.

ỨNG DỤNG

Octopus Skimcoat SK-502 thích hợp làm lớp phủ cho các bề mặt: bê tông, các tấm bê tông đúc sẵn, tường gạch xây, mặt dưới vòm, tường gạch block, vữa trát...

ƯU ĐIỂM

- Tạo bề mặt nhẵn mịn cho tường hoặc trần.
- Cường độ bám dính cao, không co ngót, không nứt.
- Tăng cường khả năng chống thấm.
- Không sùt rộp, bong tróc ngay cả trong điều kiện bề mặt tường, trần bị ẩm ướt.
- Độ bền cao, chống chịu thời tiết tốt.
- Thi công nhanh, hạn chế tối đa hao phí vật tư.
- Không cần dùng thêm lớp bả Mattit trước khi sơn.



HƯỚNG DẪN

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thi công phải đặc chắc, ổn định. Không bám dầu mỡ, hóa chất, nấm mốc.
- Bề mặt tường nếu bị chiếu nắng trực tiếp thì cần phải làm ẩm trước khi thi công.

Pha trộn

- Dụng cụ thi công: Thùng hoặc xô sạch, máy khuấy, nước sạch, bàn bả thép.
- Tỷ lệ nước trộn: khoảng 35%-40% khối lượng bột (khoảng 8,75L-10L nước sạch cho 1 bao 25 kg)
- Cho nước sạch vào xô trước, từ từ cho bột vào sau dùng máy khuấy trộn đều từ 3-5 phút cho đến khi hỗn hợp đạt được sự đồng nhất. Dùng trộn khoảng 2-3 phút cho các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn, trộn lại khoảng 1 phút và bắt đầu sử dụng.

Thi công

- Sử dụng bay bằng thép để thi công **Octopus Skimcoat SK-502** lên bề mặt tường, trần.
- Thi công từng lớp với chiều dày từ 1-3mm cho mỗi lớp. Đảm bảo rằng bề mặt lớp thứ nhất đã khô tương đối mới tiếp tục thi công lớp thứ hai.
- Có thể thi công nhiều lớp để đạt được chiều dày theo yêu cầu. Nhưng chú ý chiều dày tối đa không vượt quá 10mm.
- Thời gian xả nhám: Không quá 24 giờ sau khi thi công.
- Có thể hoàn thiện bề mặt **Octopus Skimcoat SK-502** bằng cọ mềm hoặc xoa bằng tay để tạo được hiệu ứng thiết kế.

Lưu ý

- Không pha thêm với bất cứ sản phẩm hay dung dịch nào khác, sản phẩm phải được trộn với nước sạch.
- Hỗn hợp **Octopus Skimcoat SK-502** sau khi trộn cần sử dụng hết trong thời gian 4 tiếng.

Vệ sinh

Rửa sạch thiết bị, dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công xong, trước khi vật liệu đông kết.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Chiều dày thi công: tối thiểu 1mm, tối đa 3mm cho mỗi lớp. Thi công 2 lớp.
- Định mức sử dụng khoảng 1,2kg/m²/mm. Một bao 25kg thi công được khoảng 18m².

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Octopus Skimcoat SK-502** có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc. Nên mang găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Nếu bị sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa ngay dưới vòi nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Dán kín miệng bao nếu sử dụng không hết. Để xa tầm tay trẻ em.
- Không đổ trực tiếp sản phẩm ra cống rãnh, cần tuân thủ các quy định môi trường khi sử dụng.
- Đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện các biện pháp an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

ĐỊNH MỨC

- Chiều dày thi công: tối thiểu 1mm, tối đa 3mm cho mỗi lớp. Thi công 2 lớp.
- Định mức sử dụng khoảng 1,2kg/m²/mm. Một bao 25kg thi công được khoảng 18m².

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN, HẠN SỬ DỤNG

- Sản phẩm được đóng trong bao bì nhiều lớp chống ẩm, trọng lượng 25kg/bao.
- Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.
- Bảo quản nơi khô thoáng, không xếp cao quá 10 bao trong thời gian dài.

MIỄN TRỪ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giải định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào. Công ty Đức Minh có quyền thay đổi các thông số sản phẩm mà không cần báo trước. Người sử dụng phải tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	SK-502 NỘI THẤT	SK-502 NGOẠI THẤT
Màu sắc/ Dạng	Xám/ Bột	Xám/ Bột
Khối lượng thể tích	1.1 ± 0.1 kg/L	1.1 ± 0.1 kg/L khô
Thời gian đông kết Bắt đầu: Kết thúc:	≥ 110 phút ≤ 450 phút	≥ 110 phút ≤ 450 phút
Độ cứng bề mặt sau 96 giờ	≥ 0.12	≥ 0.12
Độ giữ nước	≥ 98%	≥ 98%
Độ mịn	≤ 3%	≤ 3%
Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn	≥ 0.35 Mpa	≥ 0.45 Mpa
Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h	≥ 0.25 Mpa	≥ 0.3Mpa
Cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt	-	≥ 0.3Mpa