OCTOPUS SEAL WP-610

MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI GỐC POLYURETHANE



Octopus Seal WP-610 là hợp chất chống thấm tạo màng Polyurethane một thành phần, không chứa nhựa than đá, ninh kết nhanh. Sản phẩm phản ứng với hơi ẩm trong không khí tạo thành màng chống thấm có độ đàn hồi cao và độ bám dính rất tốt.



PHẠM VI ỨNG DỤNG

Octopus Seal WP-610 sử dụng để chống thấm tại các khu vực:

- Các sàn mái, sân thượng, landscape có tạo dốc trong kết cấu.
- Bể nước ngầm, vách ngầm.
- Ban công, hành lang, bồn hoa.

ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm trộn sẵn, dễ dàng sử dụng ngay.
- Dễ thi công ngay cả tại khu vực có hình dạng phức tạp.
- Ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.
- Khả năng kháng xuyên rễ cây.
- Hàm lượng chất bay hơi hữu cơ thấp – LOW VOC.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ, bùn đất, hóa chất hay các tạp chất khác.
- Mài cho bề mặt mịn, không có các vết rỗ, không lồi lõm hoặc bám vữa xi măng.
- Bề mặt phải khô ráo với độ ẩm bề mặt < 5% trước khi thi công chống thấm.

Thi công

- Thi công **Octopus Seal WP-610** bằng cọ quét, bay thép hoặc rulo. Quy trình nên được thực hiện liên tục, không ngắt quãng.
- Thi công lớp lót **Octopus Seal WP-610** định mức 0.2-0.3kg/m² bằng phương pháp cào bằng bay thép để đảm bảo vật tư bám chắc với bề mặt nền.
- Sau khi lớp lót đã khô bề mặt (trong khoảng 4-8 giờ), tiếp tục thi công lớp thứ nhất.
- Sau khi lớp thứ nhất đã khô (trong khoảng 4-8 giờ) tiến hành lăn lớp thứ 2 vuông góc với lớp thứ nhất.

Lưu ý

- Để đạt được chất lượng màng chống thấm tốt nhất, nên tránh tác động cơ học hoặc san lấp lên lớp phủ trong suốt quá trình thi công và thời gian chờ đóng rắn.
- Khi thi công từng phần trong khu vực rộng, không nên để **Octopus Seal WP-610** tiếp xúc trực tiếp với môi trường lâu hơn 1 tuần.

Vệ sinh

Rửa sạch thiết bị, dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công xong, trước khi vật liệu đông kết.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

1.2–1.4 kg/m² cho 2 lớp thi công

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Octopus Seal WP-610** có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc. Nên mang găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Nếu bị sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa ngay dưới vòi nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Để xa tầm tay trẻ em.
- Không đổ trực tiếp sản phẩm ra cống rãnh, cần tuân thủ các quy định môi trường khi sử dụng.
- Đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện các biện pháp an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN, HẠN SỬ DỤNG

- Sản phẩm được đóng trong thùng kim loại, trọng lượng 25kg/thùng.
- Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.
- Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

MIỄN TRỪ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào. Công ty Đức Minh có quyền thay đổi các thông số sản phẩm mà không cần báo trước. Người sử dụng phải tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	KẾT QUẢ
Thành phần	Polyurethane mạch vòng
Quy cách đóng gói	25 kg/thùng
Độ giãn dài đến kéo đứt	≥ 500%
Cường độ bám dính	≥ 1.0 N/mm²
Cường độ kéo	≥ 2.0 N/mm²
Khả năng tạo cầu vết nứt	≥ 2.0 mm