



OCTOPUS E868

KEO ỐP LÁT GẠCH ĐÁ TIÊU CHUẨN

Octopus Ecomax E868 là keo ốp lát gốc xi măng đạt chuẩn chất lượng C1 theo tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 & ISO 13007-1:2004, với nhiều tính năng ưu việt:

- Cường độ bám dính cao.
- Không co ngót, không bong bộp.
- Sử dụng thuận tiện, tiết kiệm & rút ngắn tiến độ thi công.
- Thân thiện với môi trường & người sử dụng.

Octopus Ecomax E868 thích hợp sử dụng để ốp và lát các loại gạch Ceramic, Granite, Mosaic, đá tự nhiên, gạch gốm... có kích thước & độ hút nước trung bình, ở khu vực nội thất, ít chịu tác động thay đổi nhiệt độ đột ngột.

ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

Dùng để ốp lát các loại gạch Ceramic, Granite, Mosaic, gạch gốm, đá tự nhiên có kích thước & độ hút nước trung bình lên các bề mặt nền:

- Sàn hoặc tường có lớp vữa trát thông thường hoặc vữa xi măng.
- Tấm bê tông thông thường hoặc tấm bê tông cốt thép có lớp đàn hồi với điều kiện các tấm này phải được bảo dưỡng đúng cách, đủ thời gian và khô hoàn toàn.
- Ốp lát khu vực nội thất, ít chịu tác động biến đổi nhiệt độ đột ngột.
- Dùng cho gạch, đá kích thước tới 600x600mm

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Octopus Ecomax E868 có dạng bột màu trắng hoặc xám, là hỗn hợp gồm xi măng, cốt liệu hạt mịn chọn lọc, polymer tổng hợp và các phụ gia đặc biệt khác được nghiên cứu và phát triển bởi bộ phận kỹ thuật Công ty CP Công nghệ & Xây dựng Đức Minh.
- Khi trộn với nước, Octopus Ecomax E868 tạo thành hỗn hợp vữa dẻo, dễ thi công bằng bay, có cường độ bám dính cao và độ chảy thấp. Do vậy, sản phẩm có thể được thi công trên các bề mặt đứng mà không bị trượt gạch, tiêu hao vật tư do rơi vãi không đáng kể.
- Khi đóng rắn, Octopus Ecomax E868 không bị co ngót, có thể bám dính rất tốt lên cả bề mặt tấm nền và mặt sau của gạch ốp lát, xử lý triệt để hiện tượng bong, bộp.

KHUYẾN CÁO

Không sử dụng Octopus Ecomax E868 để ốp lát trong các trường hợp sau:

- Ốp lát lên bề mặt gỗ.
- Ốp lát lên tấm thạch cao không đạt tiêu chuẩn hoặc không được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.
- Ốp lát lên bề mặt kim loại, cao su, PVC hay bề mặt vải sơn lót sàn.
- Cho các loại gạch không thấm hút hoặc tường và bề mặt sàn không thấm hút.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thi công phải bằng phẳng, cứng chắc, không có tạp chất, dầu mỡ, sáp và khô ráo.
- Các bề mặt gốc xi măng phải không co ngót sau khi thi công ốp lát và phải được bảo dưỡng đầy đủ, đúng cách.
- Làm mát bề mặt bằng nước nếu bề mặt bị nóng quá do tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Bề mặt thạch cao phải khô hoàn toàn, cứng chắc, không có bụi bẩn và phải được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.

Trộn keo

- Dùng máy khuấy ở tốc độ thấp trộn Octopus Ecomax E868 với nước sạch để tạo thành hỗn hợp vữa dẻo và không vón cục, chú ý cho nước vào xô trước & đổ từ từ keo vào sau. Để khoảng 3 – 5 phút cho polymer và phụ gia phát huy hết tác dụng, trộn lại và sử dụng bình thường.
- Tỷ lệ nước trộn là: 22% – 24% tính theo khối lượng
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì.
- Thời gian sử dụng của hỗn hợp keo sau khi trộn là 4 tiếng.

Thi công keo:

- Octopus Ecomax E868 được thi công bằng bay răng cửa lên bề mặt nền ốp lát. Chọn loại bay răng cửa thích hợp có khả năng phủ 65-70% diện tích mặt sau của viên gạch khi ốp tường hoặc khu vực cho phép lưu thông nhẹ ở trong nhà. Đối với khu vực có mật độ lưu thông lớn và ở ngoài trời, nên sử dụng loại bay răng cửa có diện tích che phủ 100% diện tích viên gạch.
- Để đạt được độ bám dính tối ưu nhất của gạch lên bề mặt ốp lát, cần tuân thủ phương pháp thi công sau: đầu tiên, dùng cạnh thẳng của bay răng cửa trải một lớp Octopus Ecomax E868 có chiều dày thích hợp (tuỳ thuộc vào kích thước và chiều dày viên gạch) lên bề mặt ốp lát, sau đó dùng cạnh có răng cửa kéo một góc nghiêng 45 độ tạo các đường rãnh có độ dày thích hợp và đồng đều trên bề mặt lớp vữa ốp lát.

Ốp lát gạch:

- Không cần làm ẩm gạch trước khi ốp lát. Nếu mặt sau của gạch quá bẩn, cần rửa gạch trong nước sạch và để ráo nước trước khi thi công.
- Dùng búa cao su gõ nhẹ lên viên gạch khi ốp lát để đảm bảo độ tiếp xúc tuyệt đối giữa gạch với keo.
- Thời gian thi công (thời gian mở) của keo ốp lát Octopus Ecomax E868 khoảng 20 đến 30 phút ở nhiệt độ bình thường. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi (nắng to, hanh khô, nhiệt độ cao...) hay với các bề mặt có độ thấm hút cao, thời gian cho phép thi công có thể bị rút ngắn.
- Khi thi công cần chú ý kiểm tra tránh việc tạo thành một lớp màng khô mỏng trên bề mặt vữa, trong trường hợp này nên dùng bay cào lại làm mới vữa, không dùng nước vì có thể làm ảnh hưởng tới khả năng bám dính của vữa.
- Nên làm ẩm bề mặt và để ráo trước khi thi công để duy trì thời gian thi công của vữa.
- Việc điều chỉnh vị trí gạch, nếu cần, có thể được thực hiện trong vòng 20 phút sau khi ốp lát.
- Lớp gạch ốp lát bằng Octopus Ecomax E868 phải được bảo vệ khỏi bị rửa trôi hoặc nước mưa thấm dột trong ít nhất 24 tiếng và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi thi công.

Chít mạch:

- Mạch vữa trên tường có thể được chít sau 4-8 tiếng, mạch vữa trên sàn có thể được chít sau 12 tiếng sau khi thi công ốp lát.
- Dùng khăn ẩm lau sạch bề mặt gạch sau khi chít mạch vài giờ.
- Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: sau 24 tiếng.
- Thời gian cho phép đưa vào sử dụng: sau 14 ngày.

Vệ sinh:

Rửa sạch dụng cụ thi công và thùng chứa bằng nước sạch trước khi keo khô.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Kích thước gạch (mm x mm)	Định mức tương đối (kg/m ²)
≤ 200 x 200	2 – 3 kg/m ²
300 x 300, 400 x 400	4 – 5 kg/m ²
300 x 600, 600 x 600	6 – 8 kg/m ²

* **Lưu ý:** Lượng dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ phẳng của cốt nền, tay nghề của thợ thi công, dụng cụ và phương pháp thi công.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN & HẠN SỬ DỤNG

- Octopus Ecomax E868 được đóng gói trong bao 3 lớp chống ẩm, trọng lượng 25kg/bao.
- Bảo quản nơi khô thoáng, không xếp chồng cao quá 10 bao trong thời gian dài
- Hạn sử dụng 12 tháng từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Octopus Ecomax E868 có chứa xi măng, do vậy có thể gây kích ứng cho da khi tiếp xúc với mô hôi. Nên mang găng tay và kính bảo hộ khi thao tác, nếu sơ ý bị bắn vào mắt, cần rửa dưới vòi nước sạch nhiều lần và tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thực hiện các biện pháp an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, cốt liệu chọn lọc, các loại polymer và phụ gia đặc biệt khác
Dạng	Bột khô màu trắng hoặc xám
Đóng gói	25 kg
Khối lượng thể tích	≈ 1.65 kg/l (keo khô) ≈ 1.84 kg/l (keo mới trộn)
Tỷ lệ nước trộn	22% đến 25% (theo khối lượng)
Mật độ tiêu thụ	5-7 m ² cho bao 25kg (với độ dày lớp keo 3mm)
Cường độ bám dính sau 28 ngày	≥ 0.5 N/mm ²
Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	≥ 0.5 N/mm ²
Thời gian thi công	60 phút (độ ẩm 65% ở 27°C)
Thời gian mở	≥ 20 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	7-8 giờ (đối với tường, còn tùy nhiệt độ), 24 giờ (đối với sàn)
Nhiệt độ thi công	Từ 8 – 40 độ C

MIỄN TRỪ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đức Minh không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào. Công ty Đức Minh có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không cần báo trước. Người sử dụng phải tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.